

ТОВ «Тальнівський щебзавод»

20400 Черкаська обл., м. Тальне,

вул. Кар'єрна, 1

Тел. (04731) 3-23-32

Факс(04731) 3-23-35

ПАСПОРТ №1

на щебінь з природного каменя для будівельних робіт

фракції понад 5-20 мм включно.

Виданий « 01 » січня 2019 р.

1. Зерновий склад, повні залишки на ситах, у відсотках по масі:

а) d (понад 90 до 100 вкл.) 98,1

б) 0,5 (d+D)(понад 30 до 80 вкл.) 62,7

в) D (до10 вкл.) 7,1

2. Насипна щільність кг / 1 м. куб. 1380

3. Марка КРЗ за дробильністю: 1400

а) дробильність 9,5

4. Вміст глинистих і пиловидних часток 0,8

5. Вміст зерен пластинчастої і голчастої форми 34,9 %

6. Вміст зерна слабких порід 3,3

7. Морозостійкість 200

8. Відвантажений матеріал відповідає ДСТУ БВ. 2.7-75-98

9. Номер партії _____

10. Найменування і адреса споживача _____

—

11. Кількість КРЗ _____

ПРН -261 Бк/кг

Щебінь по сертифікату радіаційної якості від 26.02.2018р відноситься до 1 класу і може використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.

Начальник лабораторії

ТОВ «Гальнівський щебзавод»

20400 Черкаська обл., м. Тальне,

вул. Кар'єрна, 1

Тел. (04731) 3-23-32

Факс(04731) 3-23-35



ПАСПОРТ № 3

на щебеневу суміш з природного каменю для будівельних робіт

С-5 - фракції понад 0-70 мм включно.

Виданий « 01 » січня 2019 р.

1. Зерновий склад, повні залишки на ситах, у відсотках по масі:

а) d (понад 90 до 100 вкл.) -

б) 0,5 (d+D)(понад 30 до 80 вкл.) -

в) D (до10 вкл.) -

2. Насипна щільність кг / 1 м. куб. 1550

3. Марка КРЗ за дробильністю: 1400

а) дробильність 8,8

4. Вміст глинистих і пиловидних часток 1,0

5. Вміст зерен пластинчастої і голчастої форми

6. Вміст зерна слабких порід 2,8

7. Морозостійкість 200

8. Відвантажений матеріал відповідає ДСТУ БВ. 2.7-30:2013

9. Номер партії _____

10. Найменування і адреса споживача _____

11. Кількість КРЗ _____

ПРН -261 Бк/кг¹

Щебінь по сертифікату радіаційної якості від 26.02.2018р. відноситься до 1 класу і може використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.

Начальник лабораторії

ТОВ «Тальнівський щебзавод»

20400 Черкаська обл., м. Тальне,

вул. Кар'єрна, 1

Тел. (04731) 3-23-32

Факс(04731) 3-23-35



ПАСПОРТ № 4

на щебеневу суміш з природного каменю для будівельних робіт

С-7 - фракції понад 0-40 мм включно.

Виданий « 01 » січня 2019 р.

1. Зерновий склад, повні залишки на ситах, у відсотках по масі:

а) d (понад 90 до 100 вкл.) -

б) 0,5 (d+D)(понад 30 до 80 вкл.) -

в) D (до10 вкл.) -

2. Насипна щільність кг / 1 м. куб. 1550

3. Марка КРЗ за дробильністю: 1400

а) дробильність 8,8

4. Вміст глинистих і пиловидних часток 1,0

5. Вміст зерен пластинчастої і голчастої форми

6. Вміст зерна слабких порід 2,7

7. Морозостійкість 200

8. Відвантажений матеріал відповідає ДСТУ БВ. 2.7-30:2013

9. Номер партії _____

10. Найменування і адреса споживача _____

11. Кількість КРЗ _____

ПРН -261 Бк/кг¹

Щебінь по сертифікату радіаційної якості від 26.02.2018р. відноситься до 1 класу і може використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.

Начальник лабораторії

ТОВ «Тальнівський щебзавод»

20400 Черкаська обл., м. Тальне,

вул. Кар'єрна, 1

Тел. (04731) 3-23-32

Факс(04731) 3-23-35



ПАСПОРТ №5

на щебінь з природного каменя для будівельних робіт

фракції понад 5-20 мм включно.

Виданий « 01 » січня 2019 р..

1. Зерновий склад, %

- 20 <4,0

-15 36,0

-10 67,0

-5 98,5

<2,5 99,5

2. Насипна щільність кг / 1 м. куб. 1450

3. Марка КРЗ за дробильністю:

а) дробильність 1400

4. Вміст глинистих і пиловидних часток - 0,8%

5. Вміст зерен пластинчастої і голчастої форми - 8%

6. Вміст зерна слабких порід

7. Морозостійкість 400

8. Відвантажений матеріал відповідає ДСТУ БВ. 2.7-75-98

9. Номер партії _____

10. Найменування і адреса споживача _____

11. Кількість КРЗ _____

ПРН-261 Бк/кг

Щебінь по сертифікату радіаційної якості від 26.02.2018р відноситься до 1 класу і може використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.

Начальник лабораторії



ТОВ «Тальнівський щебзавод»

20400 Черкаська обл., м. Тальне,
вул. Кар'єрна, 1
Тел. (04731) 3-23-32
Факс(04731) 3-23-35

ПАСПОРТ №6

на щебінь з природного каменя для будівельних робіт

фракції понад 5-10 мм включно.

Виданий « 01 » січня 2019 р..

1. Зерновий склад, %

- 10 ≤8

-5 96

-2,5 98,7

<1,25 99,8

2. Насипна щільність кг / 1 м. куб. 1400

3. Марка КРЗ за дробильністю:

а) дробильність 1400

4. Вміст глинистих і пиловидних часток -

5. Вміст зерен пластинчастої і голчастої форми - 6%

6. Вміст зерна слабких порід

7. Морозостійкість

8. Відвантажений матеріал відповідає ДСТУ БВ. 2.7-75-98

9. Номер партії _____

10. Найменування і адреса споживача _____

11. Кількість КРЗ _____

ПРН -261 Бк/кг

Щебінь по сертифікату радіаційної якості від 26.02.2018р відноситься до 1 класу і може використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.

Начальник лабораторії



ТОВ «Тальнівський шебзавод»

20400 Черкаська обл., м. Тальне,

вул. Кар'єрна, 1

Тел. (04731) 3-23-32

Факс(04731) 3-23-35

ПАСПОРТ №7

на щебінь з природного каменя для будівельних робіт

фракції понад 20-40 мм включно.

Виданий « 01 » січня 2019 р..

1. Зерновий склад, повні залишки на ситах, у відсотках по масі:

а) d (понад 90 до 100 вкл.) 90,5

б) 0,5 (d+D)(понад 30 до 80 вкл.) 46,9

в) D (до10 вкл.) 3,3

2. Насипна щільність кг / 1 м. куб. 1400

3. Марка КРЗ за дробильністю: 1400

а) дробильність 10,6

4. Вміст глинистих і пиловидних часток 0,8

5. Вміст зерен пластинчастої і голчастої форми 28,0

6. Вміст зерна слабких порід 1,4

7. Морозостійкість 300

8. Відвантажений матеріал відповідає ДСТУ БВ. 2.7-75-98

9. Номер партії _____

10. Найменування і адреса споживача _____

—

11. Кількість КРЗ _____

ПРН -261 Бк/кг¹

Щебінь по сертифікату радіаційної якості від 26.02.2018р відноситься до 1 класу і може використовуватися у всіх видах будівництва без обмежень.

Начальник лабораторії

